

LASURAL

LASURE SATINE NATUREL

Intérieur / Extérieur

Référence : 469

Edition : juillet 2009

PRÉSENTATION :

Lasure satiné à base d'émulsion de matières premières naturelles et renouvelables (combinaison d'huiles végétales, caséine, résines naturelles de pin, anti UV minéral, alcool de pin, charges minérales, sels métalliques, eau).

TEINTES ET CONDITIONNEMENTS :

Incolore - 1L, 3L ou 20L

Tons bois

Chêne clair, pin du nord, teck, palissandre, noyer, redwood, iroko.



Tons vifs, soutenus ou pastel

Nuancier Natura 1000 teintes.

Ces 1000 teintes sont déclinables en trois degrés de transparence: lasure transparent, semi opacifiant, opacifiant.

CLASSIFICATION : AFNOR NFT 36 005 - Famille I - Classe 2a.

Il n'existe pas encore de classification Afnor pour les huiles végétales en émulsion dans l'eau.

QUALITES ENVIRONNEMENTALES (PROMOTEUR DERIVERY):

Très faible dégagement (alcool de pin) de composés organiques volatils naturels (C.O.V).

Ne contient aucun dérivé de produit pétrolier.

Pas de solvant issu de la pétrochimie (2,4% d'alcool de pin), pas de co-solvant.

Aucune émanation du gaz à effet de serre lors de la production des matières premières (développement durable).

Les eaux usées issues du lavage des matériels d'utilisation sont bio dégradables.

PRINCIPALES QUALITÉS : Décoration à l'intérieur / protection et décoration à l'extérieur.

Produit d'imprégnation (sauf sur bois à fort tanin) et de finition.

Hydrofuge, microporeux, fongicide.

Bel aspect "cisé" décoratif.

Souligne et valorise le veinage du bois.

Protège durablement les bois neufs ou anciens, insensible aux intempéries.

Réalisable en trois degrés de transparence (transparent, semi opacifiant, opaque).

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Protection et décoration des lambris, poutres, charpentes, volets, portails, etc...

Bois européens ou exotiques dûment préparés.

NE PAS UTILISER :

Sur supports condensants ou humides.

En plein soleil ou sur un support surchauffé.

Sur red cedar ou iroko, qui produisent des anti oxydants.

Directement sur bois à fort tanin (ex: chêne, châtaignier), sans une couche préalable d'huile dure.

Ne pas appliquer en extérieur par temps menaçant, les lasure naturels restant sensibles à l'eau plusieurs heures, voire plusieurs jours selon hygrométrie, même après séchage de surface.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec en Vol.	Extrait sec en poids	Point Eclair
55 secondes (coupe Afnor 4)	1.05	29%	35%	non concerné

CONSERVATION : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Fiche de données de sécurité sur simple demande.

En savoir plus sur les autres produit tassili

http://www.inovaterre.fr/pdf/BROCHURE_COMPLETE_juillet_2009_.pdf